

ESPECIFICACIONES

PEGAMENTO * PEAVOCH TIKUL*

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

ADHESIVO DE CONTACTO BASE SOLVENTES, HULE Y RESINAS. ELABORADO CON MATERIALES SINTETICOS SELECCIONADOS, QUE LE CONFIEREN UNA EXCELENTE RESISTENCIA, SECADO RAPIDO Y RETENCION DE PEGAJOSIDAD.

PROPIEDADES:

SOLUCION VISCOSEA DE COLOR AMBAR TRANSPARENTE, OLOR PENETRANTE, TOXICO, VOLÁTIL E INFLAMABLE.

APARIENCIA DE LA PELICULA:

LIGERAMENTE AMBAR, NO MANCHANTE, ELASTICA, RESISTENTE AL AGUA, ACEITES Y GRASAS.

PEGA:

PIEL NATURAL, CARTÓN, CUERO RECUPERADO, CARNAZA, FIBRA Y ALGODÓN. PARA MATERIALES DISTINTOS A LOS MENCIONADOS DEBEN REALIZARSE PRUEBAS PREVIAMENTE.

USOS:

FORMULADO PARA EL PROCESO DE MONTADO EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO, ES RECOMENDABLE CUANDO SE REQUIERE BUENA ADHERENCIA Y SECADO RAPIDO, ASI COMO TIEMPO ABIERTO ALTO.

MANERA DE USARSE:

- LIMPIO LOS MATERIALES A PEGAR DE POLVO, AGUA Y GRASA.
- LIJO LOS MATERIALES CUANDO SEA NECESARIO.
- APLICO EL PEGAMENTO EN AMBAS PARTES.
- LO DEJO SECAR DE 10 MINUTOS MINIMO.
- JUNTO Y PRESIONO.

CARACTERISTICAS:

- VISCOSIDAD: 50-70 SEG. EN COPA FORD # 4 NVA. SIN/BOQ.
- DENSIDAD: 0.854 GMS/CM3.
- SOLIDOS: 19.5 - 21.5 % S.
- COLOR: AMBAR TRANSPARENTE.
- TIEMPO DE SECADO: 10 MINUTOS.
- TIEMPO ABIERTO: 6 HORAS.
- VIDA UTIL EN SU ENVASE ORIGINAL: 6 MESES.

RESISTENCIA AL DESGARRE UNION EN FRIO: (LONA A LONA.).

INICIAL (30 MINUTOS DE SECADO): 23 LIBRAS POR PULG2.

FINAL (A 16 HORAS DE PEGADO): 25 LIBRAS POR PULG2.

HECHO POR: **PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V.**

CALZ. GONZALEZ GALLO # 3049 GUADALAJARA JAL. MEXICO.

TELEFONO DE SERVICIO: 3635-2152

MARCAS REGISTRADAS. *